

USB Micro 100 Vario

Membrană de control vapori cu higrometrie variabilă
Riweга | eternitycomfort

Date tehnice produs

din data de: 27/08/2014

art. nr. 02030144

Rev.10 din data de 29/10/2022

Material	PET.PA		 EN 13984	
Microfilm	PA			
Culoare	alb semitransparent			
Lățime rolă	1,5 m (+1,0/-0,4%)			
Lungime rolă	50 m			
Greutate rolă	8 kg			
Clasificare conform UNI 11470 (IT)	D			
Clasificare conform Önorm B4119/B3661 (AT)	Typ I			
Clasificare conform SIA 232-1 (CH)	VU			
Conform DTU (FR)	31.2			
Disponibil în versiunea TOP SK		-		

CARACTERISTICI	NORMĂ	UNITATE DE MĂSURĂ	VALOARE
Greutate unitară	EN 1849-2	g/m ²	100 (±10g/m ²)
Strat de aer echivalent la trecerea vaporilor - Sd	EN 1931	m	0,2-20
DVA Difuzia vaporilor de apă	EN ISO 12572	g/m ² / 24h	ca. 100-1
Coloană de apă	EN 20811	cm	> 200
Impermeabilitate la apă	EN 13984 (EN1928 Met.A)	-	succes
Rezistență la tracțiune MD*	EN 12311-1	N/50mm	210 (±30N/50mm)
Rezistență la tracțiune CD*	EN 12311-1	N/50mm	190 (±30N/50mm)
Alungirea la rupere MD*	EN 12311-1	%	35 (±15%)
Alungirea la rupere CD*	EN 12311-1	%	35 (±15%)
Rezistență la rupere MD*	EN 12310-1	N	59 (±25N)
Rezistență la rupere CD*	EN 12310-1	N	65 (±25N)
Reacție la foc	EN 13501-1	Clasă	E
Stabilitate UV	-	Luni	3
Rezistența la temperaturi	-	°C	-40 / +100
Durabilitate			
Îmbătrânire artificială	EN 1926	-	succes
Rezistență la substanțe alcaline	EN 13984 (EN1928 Met.A)	-	succes

Densitate	EN 1849-1	Kg/m ³	333
Grosime	EN 1849-2	mm	0,30
Coeficient de rezistență la trecerea vaporilor [μ]	EN ISO 12572	-	667-66667
Coeficient de permeabilitate la vapori	-	Kg/m*s*Pa	0,2894*10 ⁻¹² - 0,0029*10 ⁻¹²
Conductivitate termică [λ]	-	W/mK	0,22
Căldura specifică	-	J/KgK	1700

*MD= longitudinal; CD= transversal.

Riweга S.r.l. își rezervă dreptul de a modifica și/sau actualiza datele prezentate în această fișă tehnică. Fișă tehnică actualizată este disponibilă pe site www.riweга.ro. Această fișă tehnică anulează și înlocuiește versiunea anterioară.