USB Micro Light

Membrană de control vapori
Riwega | eternitycomfort

Date tehnice produs
din data de: 06/02/2014
art. nr. 02030115 / 3M 020301150
Rev.09 din data de 26/09/2022

Material	PP.PE.PP		CE EN 13984
Microfilm	PP		
Culoare	bej		
Lățime rolă	1,5 m	3,0 m	
Lungime rolă	50 m		
Greutate rolă	9 kg	18 kg	
Clasificare conform UNI 11470 (IT)	D		10 ani garanție
Clasificare conform SIA 232-1 (CH)	VU-VO G+R		
Clasificare conform Önorm B4119/B3661 (AT)	Typ I		
Conform DTU (FR)	31.2		
Disponibil în versiunea TOP SK	-		

CARACTERISTICI	**NORMĂ**	**UNITATE DE MĂSURĂ**	**VALOARE**
Greutate unitară	EN 1849-2	g/m^2	120 (±10g/m^2)
Strat de aer echivalent la trecerea vaporilor - Sd	EN ISO 12572	m	10
DVA Difuzia vaporilor de apă	EN ISO 12572	g/m^2 / 24h	ca. 3
Coloană de apă	EN 20811	cm	> 400
Impermeabilitate la apă	EN 1928 (Met. A)	-	succes
Rezistență la tracțiune MD*	EN 12311-1	N/50mm	210 (±30N/50mm)
Rezistență la tracțiune CD*	EN 12311-1	N/50mm	160 (±30N/50mm)
Alungirea la rupere MD*	EN 12311-1	%	60 (±15%)
Alungirea la rupere CD*	EN 12311-1	%	80 (±15%)
Rezistență la rupere MD*	EN 12310-1	N	180 (±15N)
Rezistență la rupere CD*	EN 12310-1	N	220 (±15N)
Reacție la foc	EN 13501-1	Clasă	E
Stabilitate UV	-	Luni	4
Rezistența la temperaturi	-	°C	-40 / +100
Durabilitate			
Îmbătrânire artificială	EN 1926	-	succes
Rezistență la substante alcaline	EN 13984 (EN1928 Met.A)	-	succes

Densitate	EN 1849-1	Kg/m^3	211
Grosime	EN 1849-2	mm	0,57
Coeficient de rezistență la trecerea vaporilor [μ]	EN ISO 12572	-	17544
Coeficient de permeabilitate la vapori	-	Kg/m*s*Pa	$0,0110*10^{-12}$
Conductivitate termică [λ]	-	W/mK	0,22
Căldura specifică	-	J/KgK	1700

*MD= longitudinal; CD= trasversal.

Riwega S.r.l. își rezervă dreptul de a modifica și/sau actualiza datele prezentate în această fișa tehnică. Fișa tehnică actualizată este disponibilă pe site www.riwega.ro. Această fișă tehnică anulează și înlocuiește versiunea anterioară.